

FIJASOL

LACA DE CURADO BASADA EN UNA EMULSIÓN ACRÍLICA ESTIRENADA.

Especialmente indicada para la protección y sellado de pavimentos impresos de hormigón en exteriores.

PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES

- Producto al agua
- Acabado brillante
- Mantiene la textura original del pavimento
- Gran resistencia al frote húmedo
- Baja tendencia al amarilleamiento
- Buena resistencia a los álcalis

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Brillante

Color: Incoloro

Sólidos en peso: 28,5 +/- 2%

Rendimiento: 8 a 10 m² / litro según absorción del soporte

Número de capas: 2

Peso específico: 1,025 +/- 0,020 Kilos / Litro

Secado al tacto: 1 hora a 20° C y 60% humedad relativa

Punto inflamación: Ininflamable

COV's: Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo I subcategoría g):

1 g/l (30 g/l máximo a partir 01.01.2010).

APLICACIÓN

Método: Pistola de baja presión, pulverizador

Dilución: 0 – 10% según soporte o sistema de aplicación

Diluyente y limpieza: Agua

Intervalo de repintado: Mínimo: 4 horas a 20° C. Máximo: no tiene

Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a + 5° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante agua a presión. Dejar secar

Acabado: Aplicar dos capas de FIJASOL. Dejar secar 4 horas entre capas.

OBSERVACIONES

No aplicar en capa muy gruesa. Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación. No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar el producto en lugares frescos y secos

SEGURIDAD

Producto al agua, no requiere instrucciones especiales para su aplicación. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones debe ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local.

PRESENTACIÓN

Envases de 25 litros.

Antes de utilizar este producto se recomienda leer la ficha de seguridad del producto. La información suministrada en este documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, se facilita sin ningún tipo de compromiso por nuestra parte. **EL USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y, POR CONSIGUIENTE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.** La presente ficha técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior: Las indicaciones reflejadas no pueden sustituir en ningún caso el examen de las superficies a tratar.