

FIXARID

FIJADOR Y SELLADOR PARA GRAVA Y ARIDOS EN GENERAL

DESCRIPCIÓN

Producto desarrollado a base de resinas SIN SOLVENTES

PROPIEDADES

Buena adhesión sobre soportes de hormigón.

- Buena resistencia al envejecimiento frente a la radiación UV y las agresiones climáticas.
- Excelente resistencia al agua, con un marcado efecto especial de hidro-repelencia
- Polímero con muy buena resistencias térmica, a pesar de estar expuesta al sol los films de esta resina, una vez reticulada, mantiene constantemente el efecto antiblocking, evitando que se pegue el polvo y la suciedad ambiental.
- No amarillea, punto muy importante en los trabajos con gránulos blancos.

- En aplicaciones con granulometrías elevadas, mantenemos completamente el efecto drenante.



APLICACIONES

- Como fijador superficial y como aglomerante en masa de triturados de mármol, u otros tipos de áridos empleados habitualmente en rotondas de carretera, decoración de jardinería etc...,
- Imprimaciones para pavimentos y barnices decorativo acabado semi-mate de hormigón.

METODO DE EMPLEO Y DOSIFICACION

Los soportes deberán estar exentos de grasas y aceites

- En aplicaciones por aglomerado de los áridos, orientativamente recomendamos las siguientes dosificaciones:

Granulometría	Dosificación
1,5 – 2,0 cm.	3,5 %
1,0 – 1,5 cm.	5 %
0,7 – 1,0 cm.	7 %

En aplicaciones sobre hormigón, confiere un perfecto acabado superficial, en este caso mate, realzando el aspecto natural del hormigón.

- En aplicaciones por pulverización superficial, consumo dependerá como es Lógico de la granulometría, a nivel orientativo y basándonos en las Granulometrías anteriores el consumo estará entre 800 – 1200 grs/m².

El grosor de la capa de áridos oscilará entre 0,7 - 2 cm.

- Contra menor sea la granulometría del árido, mayor será el consumo de resina, siempre y cuando trabajemos por aglomeración.

Antes de utilizar este producto se recomienda leer la ficha de seguridad del producto. La información suministrada en este documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, se facilita sin ningún tipo de compromiso por nuestra parte. **EL USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y, POR CONSIGUIENTE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.** La presente ficha técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior: Las indicaciones reflejadas no pueden sustituir en ningún caso el examen de las superficies a tratar.