

MALLA Vxc

Malla de fibra de vidrio para revestimiento de pintura e impermeabilización

APLICACIÓN:

Se utiliza principalmente para reforzar el cemento, asfalto, mármol, techo, pared interior y exterior, etc

ESPECIFICACIONES:

1. Input Roving: 34 x 68tex
2. Ends per 10cm: Warp 80 , Weft: 40
3. Weave Method: Plain
4. Standard Width: 100cm+/-1% or Upon Customers request
5. Roll Length: 50Meter+/-2% or upon customers Request
6. Loomstate Fabric Weight: 52g/m²
7. Treated Fabric Weight: 57-64g/m²
8. L.O.I: 18+/-0.5%
9. Treatment Type: Alkali resistant, obstructing yarn drifting
10. Square Dimension: 1.25x2,5mm
11. Resistencia a la elongación:
Tensión mínima(N/5cm) y Elongación máxima (%)
As per EN ISO13934-1 are listed as below:

Resistencia a la elongación

Condiciones normales: 850/650 3.5/3.5

5% NaOH Solution 425/325 3.5/3.5

Fast Test 510/390 3.5/3.5