

## RECUMOR

### PINTURA BITUMINOSA NO IONICA PARA LA IMPERMEABILIZACION DE MUROS.

#### PROPIEDADES

RECUMOR es una pintura bituminosa a base de resinas y cargas, para la impermeabilización de muros y medianeras. RECUMOR es un producto de excelente adherencia, monocomponente, no inflamable y gran poder de impermeabilización. También se pueden confeccionar morteros impermeables.

#### MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACION

Para la impermeabilización de muros, estos deberán estar limpios de grasas, restos de pinturas y cualquier tipo de desencofrante; una vez el soporte esté limpio y seco se aplicará RECUMOR en dos manos, pudiendo ser la primera mano diluida con un máximo de un 25% de agua y la segunda, tal como se presenta.

Para la confección de morteros impermeables se mezclarán una parte de cemento, 3 de arena, de 1 a 1 ½ partes de agua y 1 de RECUMOR.

RECUMOR también se usa como imprimación de morteros asfálticos.

#### CONSUMO Y PRESENTACION

RECUMOR se presenta en envases de 30 Kg y su consumo dependerá según el estado del soporte.

#### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

En estado fresco se limpiará con agua. Una vez sólida su limpieza se realizará con disolvente.

#### SEGURIDAD E HIGIENE

Por no considerarse un producto peligroso no necesita ninguna medida especial de protección aunque se aconseja el uso de gafas y guantes de protección y ropa de trabajo adecuada. Deberán observarse las medidas de protección usuales para el manejo de productos químicos. No necesita etiquetado especial. Evitar la penetración de las aguas, canalización y en el terreno.

#### MANIPULACIONY ALMACENAMIENTO

Evitar el contacto con los ojos y la piel, puede producir irritaciones  
Almacenar al abrigo de las heladas y de fuertes exposiciones al sol.

Antes de utilizar este producto se recomienda leer la ficha de seguridad del producto. La información suministrada en este documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, se facilita sin ningún tipo de compromiso por nuestra parte. **EL USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y, POR CONSIGUIENTE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.** La presente ficha técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior. Las indicaciones reflejadas no pueden sustituir en ningún caso el examen de las superficies a tratar.